

Karta informacyjna (ogólna)
deski podłogowej dębowej „warstwowej”
(„postarzanej”) marki „CARPANTIC”

OPIS WYROBU:

Deska podłogowa dębowa (wyprodukowana zgodnie z normą PN-EN 13489) o konstrukcji dwuwarstwowej, łączenie desek na tradycyjny pióro-wpust, o powierzchni naturalnej, olejonej lub lakierowanej (półmat) z regulowaną wielkością fazki dwustronnej lub czterostronnej oraz bez fazki.
Zastosowano tzw. „szczotkowanie” lub „młotkowanie „ powierzchni użytkowej lub ręczne struganie w celu uzyskania efektu postarzenia naturalnej podłogi dębowej z wyraźnie widocznymi śladami użytkowania.

Technologia wykończenia jest charakterystyczna dla każdej kolekcji w celu wykorzystania naturalnej materii, jaką jest drewno. Niektóre, naturalne cechy deski podłogowej określają jej przeznaczenie.

Naturalne drewno dębowe pochodzi z różnych siedlisk leśnych i może różnie reagować z naturalnymi olejo-woskami wykańczającymi powierzchnię drewna.

Zakład „Drewex” wykorzystuje te zalety i podkreśla je odpowiednimi naturalnymi technologiami postarzającymi podłogę. Przez zastosowanie olejowosków wierzchnia warstwa drewna zostaje nasycona i utwardzona.

Pokrycie drugą warstwą olejowosku nadaje podłodze ostateczny wygląd i tworzy twardą powłokę ochronną. Jednak końcowy wygląd ułożonej podłogi możemy ocenić dopiero po 2 – 6 miesiącach, ponieważ w tym okresie następuje pełna reakcja drewna na zastosowane techniki i olejowoski. Techniki postarzające drewno mają wpływ na ogólny wygląd deski, jej wybarwienie i kolor. W związku z tym w deskach podłogowych mogą nastąpić zmiany koloru. Kolor biały może ulec postarzeniu do piaskowego do piaskowo – szarego. Podłogi przyciemniane trochę pojaśnią do brązowego lub piaskowo – brązowego. Dlatego zamawiając gotową deskę podłogową klient powinien zwrócić uwagę na to, że ilość przygotowanej podłogi musi mu wystarczyć na dane pomieszczenie, ponieważ dokładne dobranie dekoru dodatkowej ilości (wykonanego w identycznej technice) jest niemożliwe. Podłogi produkowane są pod zamówienie, dlatego należy uwzględnić nadmiar deski do około 5 - 10% całej powierzchni.

Dekor i wykończenie desek podłogowych marki „CARPANTIC” wykonano wg standardowych procedur.

Naturalny charakter drewna powoduje, że dopuszczalne są różnice w kolorystyce zarówno pojedynczej deski , której kolor będzie niejednorodny jak i kolejnych desek podłogowych, które mogą różnić się między sobą. Końcowy efekt danego modelu podłogi będzie zachowany.

Prawie wszystkie modele desek podłogowych podlegają różnym procesom technologicznym.

Są np. modele podłóg, które podlegają tzw. naturalnemu „wędzeniu” w oparach amoniaku. Deski te są „wędzone” w określonych odstępach czasowych co powoduje, że deska wykończona naturalnym olejowoskiem wygląda efektownie z odcieniem od jasno do ciemnobrazowego aż do prawie czarnego (przy „wędzeniu” tzw. na wskroś 100%).

Deski zależnie od zawartości garbników w drewnie dębowym (taniny) różnie zmieniają barwę, dlatego otrzymujemy podłogę różnobarwną z deskami mniej lub bardziej „wywędzonymi”, które po odpowiednim ułożeniu tworzą niepowtarzalny efekt.

Wszystkie kolekcje podłóg dębowych są wykonane w technice postarzającej drewno. W związku z czym końcowy kolor podłogi „dojrzewać” będzie do 6-ciu miesięcy i dlatego kolory podłogi przy realizacji zamówienia mogą się różnić od wzorników w salonach.

Drewno stale reaguje na czynniki zewnętrzne, zmienia swój wygląd co powoduje, że Państwa podłogi będą niepowtarzalne !

Oryginał naszej podłogi może być tylko jeden, dlatego nie znajdziecie go Państwo u Swego sąsiada !!

Ogólny wygląd podłogi zakupionej prawie na pewno będzie się różnić od wzoru wystawionego w salonie. Dekor danego modelu dojrzewa bowiem do 6 miesięcy od daty produkcji.

Uwaga ! Ostrzeżenie !

Deski podłogowe wykańczane z wykorzystaniem olejowosków z pigmentami koloru białego mogą pozostawać zapakowane w pakietach, bez dostępu światła i powietrza do 14 dni.

Deski „wędzone” wykańczane naturalnymi olejowoskami mogą pozostawać zapakowane w pakietach, bez dostępu światła i powietrza do 30 dni.

Brak dostępu powietrza i światła (pakiety-folia termokurczliwa) oraz reakcja opar amoniaku z garbnikami drewna dębowego (taniną)

powodują, że końcowy dekor po ułożeniu podłogi dojrzewa do 6-ciu m-cy.

Przed ułożeniem podłogi należy wyjąć deski z pakietów i poddać działaniu czynników zewnętrznych (światła i powietrza) – kolor zostanie wyrównany i rozpocznie naturalne dojrzewanie.

Klauzula ograniczonej odpowiedzialności:

ZPHU "DREWEX" JÓZEF KUCHARSKI, Producent materiałów podłogowych litych i warstwowych w tym m.in. deski podłogowej „CARPANTIC” Joseph floors dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą jakość sprzedawanych materiałów podłogowych, nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieprawidłowości spowodowane czynnikami od producenta niezależnymi. We wszystkich przypadkach uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej przywrócić dostarczonym materiałom podłogowym normalną użyteczność. Odpowiedzialność ZPHU "DREWEX" Józef Kucharski ogranicza się jednak w zakresie omówionym w warunkach gwarancji.

Producent życzy zadowolenia i satysfakcji z zakupu i użytkowania podłóg „CARPANTIC” Joseph floors.

Tyrawa Wołoska .25.03.2010./3.07.2014.

